

## Návod na údržbu polyuretanových a epoxidových podlahovin

### 1. Preventivní opatření

Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech objektů. Tyto čistící zóny by měly mít v objektu velikost na minimálně 2 - 3 kroky.

### 2. Čištění po ukončení stavebních prací

Nově položená krytina musí být před používáním vyčištěna, aby byly odstraněny všechny zbytky výrobních a montážních nečistot. K tomuto čištění použijte **CC-PU-čistič (výrobce Dr. Schutz)** zředěný s vodou v poměru 1: 10. Při lehčím znečištění lze koncentraci roztoku snížit. Čistící roztok naneste rovnoměrně na podlahu a po cca 10 minutách působení celou plochu vyčistěte mycím strojem s červeným padem nebo kartáčem. Rozpuštěné nečistoty odsajte vysavačem na vodu a celou plochu zneutralizujte čistou vodou až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku.

### 3. Běžné čištění a ošetřování

#### 3.1 Odstraňování volně ležících nečistot

Odstraňování volně ležících nečistot provádějte stíráním mopem nebo mycím strojem.

#### 3.2 Manuální nebo strojové mokré čištění

Pro odstranění přilnutých nečistot použijte CC-PU-čistič zředěný v poměru 1: 200 s vodou a plochu vytírejte ručně nebo mycím strojem s červeným (popř. měkčím) padem nebo kartáčem. V prostorech, ve kterých je nutno pravidelně provádět plošné desinfekční čištění, používejte CC-Desinfekční prostředek (výrobce Dr. Schutz).

#### 3.3 Odstraňování kapalných látek

Úkapy a rozlité chemikálie nebo agresivní látky doporučujeme odstraňovat z povrchu co nejdříve vytřením a zneutralizováním povrchu vodou. Dle koncentrace látky a doby její expozice na podlahu může dojít ke změně odstínu povrchu, popř. jejímu poškození.

### 4. Mezistupňové čištění

Pokud není možno ulpívající nečistoty odstranit běžným čištěním, doporučuje se provést mezistupňové čištění roztokem CC-PU-čističe a vody v koncentraci, která odpovídá stupni znečištění plochy (např. 1: 50 až 1: 100). Čištění provádějte za pomoci kartáče nebo mycím strojem.

### 5. Odstraňování skvrn, stop od pneumatik a gumových podpatků

Tvrdošijné skvrny a stopy odstraníte neředěným CC-PU-čističem za pomoci hadříku nebo jemného bílého padu. Na závěr místo přemyjte čistou vodou. Skvrny odstraňujte pokud možno neodkladně, neboť některé typy skvrn při zestárnutí do povrchu migrují a jejich úplné odstranění je poté velmi obtížné nebo nemožné.

**Pozn.** K čištění lze kromě doporučeného čistícího prostředku použít i jiné, běžně dostupné neagresivní čistící prostředky. Lesklé podlahoviny ztrácejí čistěním pady a kartáči lesk.